

云瓷

椅旁全瓷材料新升级

Reliable Materials Expert

云瓷

“云”是纯净，自然和灵动的象征，代表纯粹，原生之美，

与氧化锆材料的结合呈现出自然美感。

云瓷是高端品质的代表，将材料科技与CAD/CAM技术完美融合，

为用户提供兼具功能性、美观性与品质感的修复产品，

成为氧化锆材料领域的引领者。





UPD TECHNOLOGY 创新粉料科技 性能强韧

Sinocera独特的纳米氧化锆粉料制备技术

(Uniform Particle Dispersion Technology, UPD Technology) ,

确保纳米氧化锆颗粒均匀分散, 从而提升材料的烧结致密性和综合强度,


确保修复体持久耐用。该技术巧妙优化颗粒的分散状态, 显著提高氧化锆的透光性,

最终修复体与自然牙齿高度融合。此外, UPD技术实现了颗粒缺陷的有效管控, 确保材

料的高纯度, 为产品的一致性和稳定性保驾护航, 为广大牙科专业人士带来品质升级新体验。


① 透性、强度全面提升

全新粉料技术，提升粉料的均匀性与稳定性，助力云瓷的透性、强度全面提升。



② 烧结后变形风险有效改善

全新粉料技术有效调节4Y和5Y颗粒的烧结活性，确保统一的烧结效果，有效降低变形风险。



云瓷 *Omni* 全能氧化锆

临床无忧修复力 渐变品质超预期


云瓷·Omni全能氧化锆融合领先的多层渐变技术与精湛的制造工艺，色彩自然贴合，无限接近天然牙。

灵活的加工适配性，搭配卓越的强韧性能，可满足从单冠到多单位桥的多样化修复需求。



多层渐变 突破性能边界

云瓷·Omni全能氧化锆强韧渐变与美学优化的设计, 不仅体现高端修复理念, 也赋予牙科修复更大的创造空间, 助力每一位牙科专业人士轻松实现高水准的修复效果。





灵活适配

卓越的加工适配性，支持渗透、染色、回切和饰面等多种加工工艺，无论是天然基牙还是种植上部，单冠还是多单位桥，均能轻松驾驭。

高效的数字化全流程



单冠修复仅需
4h



满足全适应证修复需求



嵌体 高嵌体



贴面



全解剖冠



内冠



三单位全解剖桥



种植上部单颗修复



三单位内冠桥



多单位全解剖桥
(≥4单位)




多单位内冠桥
(≥4单位)



种植半口固定修复


烧结曲线



阶段	温度 °C	加热/冷却速率 °C/min	保持时间 min
1	室温 - 1150	8	-
2	1150 - 1300	2	30
3	1300 - 1480	4	120
4	1480 - 800	-8	-
5	800 - 室温	自然冷却	-



规格颜色



D98X12 D98X14 D98X16 D98X18 D98X20 D98X22 D98X25 D98X30

A1 A2 A3 A3.5 A4
 B1 B2 B3 B4
 C1 C2 C3 C4
 D2 D3 D4
 BL1 BL2 BL3 BL4

云瓷 Speed 快烧氧化锆

快烧新选择 美学新高度

云瓷·Speed快烧氧化锆专为现代牙科诊疗的高效需求而设计。搭配先进的快烧技术，显著缩短了修复时间，提升诊疗效率。云瓷·Speed不仅具备卓越的抗弯强度，确保修复体的耐用性，同时其高透光性和自然色泽，实现美学与功能的和谐统一，让即刻修复变得更简单。





爱尔创
云梭 Speed
快烧氧化蜡
A2 40-19-15


爱尔创
云梭 Speed
快烧氧化蜡
A2 20-19-15

爱尔创
云梭 Speed
快烧氧化蜡
A2 20-19-15


快速烧结 高效修复

45分钟
单冠烧结仅需


-搭配爱尔创UPFLNT系统, 单冠最快45分钟可完成烧结




-与CEREC系统兼容



扫描



加工



烧结



推荐快烧程序

适配设备

CEREC SpeedFire 霹雳火烧结炉(5.2及以上软件版本)

推荐使用**Demo 5程序**进行氧化锆烧结



适配设备

UPFLNTOven-C1烧结炉


推荐使用**P7 程序**进行烧结



适配设备

DEKEMA AUSTROMAT 664i 烧结炉

推荐使用以下程序进行烧结



注意:

以上方案仅限3单位以内, 不超过1个缺失位的修复体的烧结。同时, 请按照牙科氧化锆烧结设备制造商使用说明进行烧结, 不同的烧结设备可能影响牙科氧化锆瓷块的烧结结果, 如有必要, 可进行试验烧结, 并根据需要调整升/降温速率、烧结温度及保温时间。

轻松外染
椅旁即刻修复




适应证



嵌体 高嵌体



贴面




全解剖冠



三单位全解剖桥

规格颜色



20-19-15

40-19-15

A1 A2 A3 B1 BL

国瓷材料 股票代码: 300285



深圳爱尔创数字口腔有限公司

Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com

Copyright©Upcera No.2025 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用 *禁忌内容或注意事项详见产品说明书



官方公众号